

TECHNISCHES MERKBLATT

SINNODUR Waterproofing

Einkomponentige Dichtungsschlämme auf Silikatbasis

Offizielles Prüfzeugnis gemäß DVGW 270 und 347 „Hygienische Anforderung an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich“

Produktbeschreibung und Vorteile

Sinnodur Waterproofing ist eine starre Dichtungsschlämme basierend auf einem neuen Bindemittelsystem. Es erhärtet hydraulisch. Wesentliche Merkmale:

- Hohe Beständigkeit gegen Salzwasser
- Hohe Wasserundurchlässigkeit
- Besonders beständig gegen Chemikalien, mechanische und aggressive Einflüsse
- Sulfatbeständig (bis zu 3.000mg Sulfat pro Liter Wasser) nach DIN 4030
- Keine Ausblühungen und keine schädlichen Einflüsse auf Beton und Mauerwerk
- Hohe Wasserundurchlässigkeit auch im Fall von negativem Druck (Untergrundabhängig bis zu einer Wassersäule von 3 Metern)
- Frühe Belastbarkeit und Frostbeständigkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Leicht zu mischen und pumpfähig
- Geeignet für Dauerunterwasserbereich
- Umweltfreundlich aufgrund niedriger CO2 Bilanz
- Feuerfest


Anwendungsbereiche

Sinnodur Waterproofing ist für die Abdichtung von Baukonstruktionen

- gegen Bodenfeuchtigkeit
- bei nichtdrückendes Oberflächen- und Sickerwasser
- gegen drückendes Wasser (bis 15 m Wassersäule)..

Sinnodur Waterproofing ist auch zum Abdichten von Tanks (interne Abdichtung), von Behältern, Rückhaltebecken usw. mit einer Wasser-Säule von bis zu 15 Metern geeignet.

Sinnodur Waterproofing ist schadstofffrei und somit ideal für die Abdichtung von Trinkwasserbehältern geeignet.



Eigenschaften

Basis	Zement/Composit
Lösemittel	ohne
Farbe	grau
Konsistenz	Pulver
Applikation	Kelle, Quast, Pumpe, Spritzen
Erforderliche Anstriche	2-3
Trockenrückstand	100%
Salzwasserbeständigkeit	3 Tage

Technische Daten

Mischverhältnis	100 Teile Pulver zu 22 Teile frisches Wasser, 25kg Sack mit max. 5,5 Liter Wasser
Druckfestigkeit	17,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit 28d	3,0 N/mm ²
Frischmörtel Rohdichte	ca. 1,9 kg / Liter
Verbrauch	4 – 6 kg / m ²
Trockenschicht	2 – 3 mm

Luft- und Umgebungstemperatur	minimal +5°C, maximal +35°C
Belastbarkeit bei 20°C*	1 Tag begebar 3 Tage durchgehärtet

*= höhere Temperaturen verkürzen, tiefere verlängern die Trockenzeit

Verbrauch nach Belastungsgruppen

Belastungsgruppen	Min. [mm]	Verbrauch [kg/m ²]
Bodenfeuchtigkeit & Wasser ohne Druck	2,0	4,0
Wasser unter Druck (max. Wassersäule 15 m)	3,0	6,0

Untergundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, formstabil und frei von blöden Teilen sein. Zementleimschichten, Kalk- und Bindernstriche abfräsen oder sandstrahlen. Ein offenes Kapillarsystem muss vorliegen. Die Abdichtung darf nur auf Baukörpern hergestellt werden, die rissfrei bleiben. Gegen drückendes Wasser darf nur auf Betonflächen abgedichtet werden. Risse dürfen im Beton nicht mehrbestehen. Auf saugfähigen Untergründen wie Beton, Zementputz, Kalksandstein (vollfugig mit Zementmörtel vermauert). Bei Ziegel, Schwerbeton und Hohlblocksteinmauerwerk ist außer dem Voranstrich keine weitere Vorbehandlung nötig. Das Voranstrichen erfolgt je nach Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes bis eine mattfeuchte Fläche vorliegt. Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei Abdichtungen gegen negativen Wasserdruck hat der Untergrund die entstehenden Haftzugkräfte aufzunehmen.

Mischung und Applikation

Pro 25 kg (1 Sack) **Sinnodur Waterproofing** 5,5 Liter Wasser klumpenfrei einmischen. (Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Rührpaddel). Nach einer Reifezeit von ca. 3 – 5 Minuten erneut kurz mischen. Nur die Materialmenge mischen, die sich innerhalb von 60 Minuten verarbeiten lässt. **Sinnodur Waterproofing** nur mit Wasser anrühren. Der Untergrund muss zunächst mit **Sinnodur Primer**

/ **Sinnodur Quick-Primer** behandelt werden. Die Trockenzeiten sind zu beachten **Sinnodur Waterproofing** wird normalerweise mit einem Quast oder einer Maurerkelle verarbeitet und ist pumpfähig. Der Verbrauch für jede Anwendung sollte ca. 2 kg / m² betragen. Die erste Schicht muss gepinselt werden. Die nächste Schicht kann mit der Kelle aufgetragen werden und muss anschließend mit dem Quast abgerieben werden. Die gesamte Beschichtungsdicke ist max. 4mm. Bei waagerechten Flächen ist zur Erlangung einer guten Haftung der erste Auftrag mit einem harten Besen in den Untergrund einzureiben. Mindestens 2 Schichten **Sinnodur Waterproofing** auftragen. Im Falle von Druckwasser oder Wasserbehältern sind 3 Schichten mit voller Abdeckung aufzutragen. An jedem Punkt der Beschichtung muss die Minimalstärke erreicht werden (siehe unten stehende Tabelle bei zu erwartender Wasserbeanspruchung). Nachbehandlung Nach dem Auftragen der Dichtungsschlämme muss sie mindestens 24 Stunden feucht gehalten werden und muss vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost für weitere 2 Tage geschützt werden.

Schutzschichten, Platten, Fliesen und Gips-Mörtel darf erst nach ausreichender Aushärtung von **Sinnodur Waterproofing** angewendet werden.

Lieferung und Lagerung

Sinnodur Waterproofing ist in der Farbe Grau als 25 kg Sack lieferbar.

Original verpackt kann es mind. 12 Monate trocken gelagert werden.

Sicherheitshinweis

Sinnodur Waterproofing reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Bei der Verarbeitung Haut und Augen schützen.

Bei Reizungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen zur Sicherheit beim Transport, der Lagerung und Handhabung sowie bezüglich der Entsorgung und des Umweltschutzes, sind im neuesten Sicherheits-Datenblatt enthalten.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der

Verpackung. Werkzeuge sind vor der weiteren Verwendung zu trocknen.

Hinweis

Sinnodur Waterproofing darf nicht bei gefrorenem Untergrund oder bei Frost und Regen verarbeitet werden. Verwenden Sie strukturelle Maßnahmen wie Dehnungsfugen um die Bildung von Rissen am Gebäude zu verhindern. Die Abdichtung der Fugen hat mit geeignetem, flexiblem oder dauerelastischem Dichtstoff zu erfolgen. Bauwerksabdichtungen erfolgen in der Regel auf der dem Wasser zugewandten Seite (positive Belastung). Ist eine Bauwerksinnenabdichtung (negative Belastung) insbesondere bei zu sanierenden, bestehenden Bauwerken notwendig, muss die Baukonstruktion den Wasserdruck aufnehmen können.

Die Auswahl der geeigneten Abdichtung hängt von dem Wasserbelastung ab sowie der Bodenbeschaffenheit und der Baukonstruktion. Diese Faktoren sollten vor den Abdichtarbeiten so früh wie möglich ermittelt werden.

Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung und der Anwendungstechnik. Weitergehende Angaben bedürfen der Bestätigung durch die Sinnotec GmbH. Anwendung und Verarbeitung liegen außerhalb unseres Einflusses. Daher kann aus dem vorliegenden Merkblatt keine Haftung abgeleitet werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren die vorhergehenden ihre Gültigkeit. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorzunehmen.